



161401060191

报告编号: 00902N230213002



江西建院工程检测有限公司

JIANG XI JIAN YUAN GONG CHENG JIAN CE YOU XIAN GONG SI

地址: 南昌市小蓝经济开发区汇仁大道999号 邮编: 330200 电话: 0791-86713712

检测报告

样品名称: MUHDPE缠绕结构壁A型管 (中空双向承插接头连接)

工程名称: _____

委托单位: 江西汇丰管业有限公司

检测类型: _____

报告日期: 2023年02月23日



扫描全能王 创建

检测报告

报告编号：00902N230213002

第1页共2页

工程名称	——		
样品名称	MUHDPE缠绕结构壁A型管（中空双向承插接头连接）		
样品编号	230213002	样品状态	无裂纹
送样单位	江西汇丰管业有限公司	送样人	胡定红
见证单位	——	见证人	——
生产单位	江西汇丰管业有限公司	使用部位	——
规格型号	DN/ID500 SN10	商标	惠风
代表批量	——	送样日期	2023年2月13日
检测日期	2023年2月13日 至 2023年2月23日		
检测依据	GB/T 19472.2-2017、GB/T 8806-2008、GB/T 9647-2015、GB/T 6671-2001、GB/T 14152-2001、GB/T 19466.6-2009、GB/T 8804.3-2003、T/GDC 29-2019		
检测项目	外观、尺寸、环刚度、环柔性、冲击性能、复原率、纵向回缩率、氧化诱导时间、熔接处的拉伸力		
检测结论	检测结果详见检测结果栏。 		
备注			

程检
专用
0036
301

主检：王志文 审核：雷少沛 批准：杨超

检 测 结 果

报告编号: 00902N230213002

第2页共2页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	判 定
1	外观		管材内外表面应平整, 无气泡和可见杂质, 熔缝无脱开。切割后的断面应平整, 无毛刺。	符合要求	符合
2	尺寸	最小平均内径 (mm)	≥ 490	495.0	符合
		最小内层壁厚 (mm)	≥ 3.0	3.1	符合
3	环刚度 (kN/m^2)		≥ 10	10.40	符合
4	环柔性		外径变形40%时, 试样圆滑, 无反向弯曲, 无破裂	符合要求	符合
5	冲击性能 TIR (%)		10/10通过	10/10通过	符合
6	复原率 (%)		外径变形30%时卸荷, 2小时管材内径复原率 ≥ 95	97.1	符合
7	纵向回缩率		$\leq 3\%$ 管材应无分层、无开裂	1.8%, 管材无分层、无开裂	符合
8	氧化诱导时间 (min)		≥ 30	32.1	符合
9	熔接处的拉伸力 (N)		≥ 510	521.7	符合

有限公司
章
001

以下空白



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、报告无“检测专用章”或检验单位公章无效；
- 2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检验单位公章无效；
- 3、报告无主检、审核、批准人签字或等效标识无效；
- 4、报告失页、添页、部分复印、数据涂改均无效；
- 5、检验结果仅对来样负责；
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出；对于建设工程质量检测，属样品留置时间无特殊要求的检验报告，应于收到报告之日起三日内向检验单位提出，逾期均视为认可本检验报告。

