



检 验 报 告

TEST REPORT

项 目 名 称:

Project Name

委 托 单 位:

Entrustment

样 品 名 称:

Name of sample

样 品 型 号:

Type of sample

检 验 类 别:

kind of test

聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管材

MPVE DN/ID500 SN10

送样检验



江 西 省 建 筑 技 术 促 进 中 心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

报告日期 (Report Date):

二〇二四年六月十九日



CX4.5.20-1JL(6)-JC001

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2406435

第1页, 共2页

样品名称 Name of sample	聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管材	型号规格、等 级 Model、Grde	MPVE DN/ID500 SN10
生产单位/商标 Sample Factory Trademark	江西汇丰管业有限公司	样品编号 Sample Number	JCW2406331
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡正根
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	送样日期 Sample delivery date	2024年6月13日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1组
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境: Test Atmosphere	温度: 23℃ 湿度: 50%
检验开始日期 Inspection start date	2024年6月13日	检验结束日期 Inspection end date	2024年6月18日
检验项目 Test Items	颜色外观 环柔性 /	尺寸 烘箱试验 /	环刚度 冲击性能 /
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微机控制环刚度试验机 (A0301)、鼓风干燥箱 (A0006)、全自动落锤冲击试验机 (A0433)、差示扫描量热仪 (A0372)、浸水天平 (A0135)、微量分析天平 (A0202)、数显游标卡尺 (A0388)、测厚仪 (A0687)		
判定依据 Judgment basis	T/CECS 10011-2022《聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管材》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据, 对所送样品进行检验, 所检项目检验结果符合标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2024年6月19日		
备 注 Remarks			

主检: 陈志红 审核: 熊艳 批准: 熊艳
Main inspection Assessor Approved



CX4.5.20-1JL(6)-JC001

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2406435

第2页, 共2页

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items		技 术 指 标 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	检验方法 Inspection method
1	颜色		管材颜色应均一致。 管材外壁宜为绿色, 管材内颜色宜与外壁 一致或为白色	符合要求	合格	GB/T19472 .1
2	外观		管材内外壁不应有气 泡、裂口、凹陷、明 显的杂质和不规则波 纹等明显缺陷。管材 内壁应光滑,外部波 形应规整。管材波谷 区的内外壁应紧密熔 接,不应出现脱开现 象。管材两端面应平 整,与轴线垂直。	符合要求	合格	GB/T19472 .1
3	尺寸	最小平均 内径 (mm)	≥ 490	492.3	合格	GB/T 8806
		最小层压 壁厚 (mm)	≥ 2	3.0	合格	GB/T 8806
4	环刚度 (kN/m ²)		≥ 10	10.74	合格	GB/T 9647
5	环柔性		试样圆滑、无破裂, 两壁无脱开,内层无 反向弯曲	符合要求	合格	GB/T 9647
6	冲击性能TIR %		≤ 10	≤ 10	合格	GB/T 14152
7	烘箱试验		无任何破裂、分层、 起泡或熔接接痕裂开 现象	符合要求	合格	GB/T 6671

以下空白



注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。
This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".
- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。
This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.
- 3、 本报告涂改无效。
The report is invalid if anything altered.
- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。
The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.
- 5、 委托检验仅对来样负责。
The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.
- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。
If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail)
- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。
This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

电 话：0791-86353237
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏
图北大道东侧、璜溪北大道北侧
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

