

报告编号  
Report No:

CJJCW2506332



# 检 验 报 告

## TEST REPORT



项 目 名 称:  
Project Name

委 托 单 位:  
Entrustment

样 品 名 称:  
Name of sample

样 品 型 号:  
Type of sample

检 验 类 别:  
kind of test

江西汇丰管业有限公司

MUHDPE-PANS 合金管

MUHDPE-PANS DN/ID300 SN12.5

委托检验

### 江 西 省 建 筑 技 术 促 进 中 心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

报告日期 (Report Date):

二〇二五年六月四日

江西省建筑技术促进中心  
检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2506332


第1页, 共2页

|                                               |                                                                                                                            |                               |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 样品名称<br>Name of sample                        | MUHDPE-PANS 合金管                                                                                                            | 型号规格、等 级<br>Model、Grde        | MUHDPE-PANS DN/ID300<br>SN12. 5 |
| 生产单位/商标<br>Sample Factory<br>/Trademark       | 江西汇丰管业有限公司<br>惠风                                                                                                           | 样品编号<br>Sample Number         | JCW2506339                      |
| 批号或编号<br>Serial No.                           | /                                                                                                                          | 代表批量<br>Representative batch  | /                               |
| 送样单位<br>Sample sending unit                   | 江西汇丰管业有限公司                                                                                                                 | 送样人<br>Sample Deliverer       | 胡正根                             |
| 见证单位<br>Company of Witness                    | /                                                                                                                          | 见证人<br>Witness                | /                               |
| 使用部位<br>The Used Part                         | /                                                                                                                          | 送样日期<br>Sample delivery date  | 2025年5月28日                      |
| 样品状态<br>Sample status                         | 完好                                                                                                                         | 样品数量<br>Number of samples     | 1m×1m/根×3                       |
| 检验地点<br>Test Location                         | 本实验室                                                                                                                       | 检验环境:<br>Test Atmosphere      | 温度: 23℃<br>湿度: 55%              |
| 检验开始日期<br>Inspection start date               | 2025年5月28日                                                                                                                 | 检验结束日期<br>Inspection end date | 2025年6月4日                       |
| 检验项目<br>Test Items                            | 颜色外观<br>环柔性<br>氧化诱导时间                                                                                                      | 尺寸<br>烘箱试验                    | 环刚度<br>落锤冲击性能                   |
| 检验设备及编号<br>Inspection equipment<br>and number | 微机控制环刚度试验机 (A0301)、鼓风干燥箱 (A0006)、全自动落锤冲击试验机 (A0433)、差示扫描量热仪 (A0372)、浸水天平 (A0135)、微量分析天平 (A0202)、数显游标卡尺 (A0388)、测厚仪 (A0687) |                               |                                 |
| 判定依据<br>Judgment basis                        | T/GDC 144-2025 《MUHDPE-PANS 合金管》                                                                                           |                               |                                 |
| 检验结论<br>Conclusion Of<br>Inspection           | 依据上述检验依据, 对所送样品进行检验, 所检项目检验结果符合标准要求。<br><br>(检验检测专用章)<br>签发日期: 2025年6月4日                                                   |                               |                                 |
| 备 注<br>Remarks                                | /                                                                                                                          |                               |                                 |

主检:  
Main inspection



审核:  
Assessor



批准:  
Approvedr





CX4. 5. 11-1JL(1)-JC001

江西省建筑技术促进中心  
检 验 报 告

## Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2506332

第2页, 共2页

| 序号<br>Series<br>Number | 检 验 项 目<br>Test Items   |        | 技 术 指 标<br>Requirement                                       | 检 验 结 果<br>Test Results | 单 项 结 论<br>Item Conclusion | 检验方法<br>Inspection<br>method |
|------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1                      | 颜色                      |        | 管材颜色一般为绿色, 均匀一致, 其他颜色可由供需双方商定。                               | 符合要求                    | 合格                         | /                            |
| 2                      | 外观                      |        | 管材内外表面不应有气泡、凹陷、明显的杂质、受热变形的痕迹和其他影响产品性能的缺陷。管材的两端应切割平整, 并与轴线垂直。 | 符合要求                    | 合格                         | /                            |
| 3                      | 尺寸(mm)                  | 最小平均内径 | $\geq 294$                                                   | 299.2                   | 合格                         | GB/T 8806                    |
|                        |                         | 最小层压壁厚 | $\geq 2.0$                                                   | 2.0                     | 合格                         | GB/T 8806                    |
|                        |                         | 最小内层壁厚 | $\geq 1.7$                                                   | 2.4                     | 合格                         | GB/T 8806                    |
| 4                      | 环刚度(kN/m <sup>2</sup> ) |        | $\geq 12.5$                                                  | 13.3                    | 合格                         | GB/T 9647                    |
| 5                      | 环柔性                     |        | 外径变形 40%时, 管材无破裂, 两壁无脱开, 内壁无反向弯曲。                            | 符合要求                    | 合格                         | GB/T 9647                    |
| 6                      | 落锤冲击性能                  |        | 10/10 通过                                                     | 10/10 通过                | 合格                         | GB/T 14152                   |
| 7                      | 烘箱试验                    |        | 无分层、无开裂                                                      | 无分层、无开裂                 | 合格                         | GB/T 6671                    |
| 8                      | 氧化诱导时间(min)             |        | $\geq 40$                                                    | 74                      | 合格                         | GB/T 19466.6                 |

以下空白

地址:江西省南昌市新建区望城新区宏图北大道东侧、璜溪北大道北侧 邮编:330046 电话(Tel): 0791-86353237

## 注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。

This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".

- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.

- 3、 本报告涂改无效。

The report is invalid if anything altered.



- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。

The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.

- 5、 委托检验仅对来样负责。

The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.

- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。

If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).

- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

电 话：0791-86353237  
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏  
图北大道东侧、璜溪北大道北侧  
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

