

报告编号
Report No:

CJJCW2506333



检 验 报 告

TEST REPORT



项 目 名 称:
Project Name

委 托 单 位:
Entrustment

样 品 名 称:
Name of sample

样 品 型 号:
Type of sample

检 验 类 别:
kind of test

江西汇丰管业有限公司

MUHDPE-PANS 合金管

MUHDPE-PANS DN/ID400 SN12.5

委托检验

江 西 省 建 筑 技 术 促 进 中 心

(原 江 西 省 建 筑 工 程 质 量 检 测 中 心)

报告日期 (Report Date):

二〇二五年六月四日

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告


Test Report

报告编号 (Report No.): CJJCW2506333


第1页, 共2页

样品名称 Name of sample	MUHDPE-PANS 合金管	型号规格、等 级 Model、Grde	MUHDPE-PANS DN/ID400 SN12. 5
生产单位/商标 Sample Factory /Trademark	江西汇丰管业有限公司 惠风	样品编号 Sample Number	JCW2506340
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡正根
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	送样日期 Sample delivery date	2025年5月28日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1m×1m/根×3
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境: Test Atmosphere	温度: 23℃ 湿度: 55%
检验开始日期 Inspection start date	2025年5月28日	检验结束日期 Inspection end date	2025年6月4日
检验项目 Test Items	颜色外观 环柔性 氧化诱导时间	尺寸 烘箱试验	环刚度 落锤冲击性能
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微机控制环刚度试验机 (A0301)、鼓风干燥箱 (A0006)、全自动落锤冲击试验机 (A0433)、差示扫描量热仪 (A0372)、浸水天平 (A0135)、微量分析天平 (A0202)、数显游标卡尺 (A0388)、测厚仪 (A0687)		
判定依据 Judgment basis	T/GDC 144-2025 《MUHDPE-PANS 合金管》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据, 对所送样品进行检验, 所检项目检验结果符合标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025年6月4日		
备 注 Remarks	/		

主检:
Main inspection



审核:
Assessor



批准:
Approvedr





CX4. 5. 11-1JL(1)-JC001

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2506333

第2页, 共2页

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items		技 术 指 标 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	检验方法 Inspection method
1	颜色		管材颜色一般为绿色, 均匀一致, 其他颜色可由供需双方商定。	符合要求	合格	/
2	外观		管材内外表面不应有气泡、凹陷、明显的杂质、受热变形的痕迹和其他影响产品性能的缺陷。管材的两端应切割平整, 并与轴线垂直。	符合要求	合格	/
3	尺寸(mm)	最小平均内径	≥ 392	395.3	合格	GB/T 8806
		最小层压壁厚	≥ 2.5	2.9	合格	GB/T 8806
		最小内层壁厚	≥ 2.3	2.6	合格	GB/T 8806
4	环刚度(kN/m ²)		≥ 12.5	13.2	合格	GB/T 9647
5	环柔性		外径变形 40%时, 管材无破裂, 两壁无脱开, 内壁无反向弯曲。	符合要求	合格	GB/T 9647
6	落锤冲击性能		10/10 通过	10/10 通过	合格	GB/T 14152
7	烘箱试验		无分层、无开裂	无分层、无开裂	合格	GB/T 6671
8	氧化诱导时间(min)		≥ 40	63	合格	GB/T 19466.6

以下空白

地址:江西省南昌市新建区望城新区宏图北大道东侧、璜溪北大道北侧 邮编:330046 电话(Tel): 0791-86353237

注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。

This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".

- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.

- 3、 本报告涂改无效。

The report is invalid if anything altered.



- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。

The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.

- 5、 委托检验仅对来样负责。

The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.

- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。

If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).

- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

电 话：0791-86353237
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏
图北大道东侧、璜溪北大道北侧
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

