



# 江西赣腾工程技术研究有限公司

Jiangxi ganteng Engineering Technology Research Co., Ltd

地址:江西省南昌市经济技术开发区龙潭路88号 电话: 0791-8385 8077 邮编: 330100

## 检测报告

报告编号:NBG-BHAAPECR2400001



样品名称: 节流承插式HDPE缠绕增强管 (B型)

规格型号: PE B DN/ID200 SN10

工程名称: /

委托单位: 江西汇丰管业有限公司

检测类型: 委托检测



江西赣腾工程技术研究有限公司

检测报告

报告编号：NBG-BHAAPECR2400001

第1页，共3页

|      |                                                                                                                                                                                                              |      |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 样品名称 | 节流承插式HDPE缠绕增强管（B型）                                                                                                                                                                                           |      |                   |
| 工程名称 | /                                                                                                                                                                                                            |      |                   |
| 委托单位 | 江西汇丰管业有限公司                                                                                                                                                                                                   | 样品编号 | N-BHAAPECR2400001 |
| 送样单位 | 江西汇丰管业有限公司                                                                                                                                                                                                   | 送样人  | 胡正根               |
| 见证单位 | /                                                                                                                                                                                                            | 见证人  | /                 |
| 生产单位 | 江西汇丰管业有限公司                                                                                                                                                                                                   | 见证号  | /                 |
| 规格型号 | PE B DN/ID200 SN10                                                                                                                                                                                           | 商 标  | 惠风                |
| 来样方式 | 委托送样                                                                                                                                                                                                         | 批 次  | /                 |
| 样品状态 | 外部波形规整，内表面光滑、无分层等缺陷                                                                                                                                                                                          | 代表批量 | /                 |
| 使用部位 | /                                                                                                                                                                                                            | 送样日期 | 2024年11月18日       |
| 检测日期 | 2024年11月18日 ~ 2024年11月26日                                                                                                                                                                                    |      |                   |
| 检测依据 | GB/T 19472.2-2017、GB/T 9647-2015、GB/T 1033.1-2008、GB/T 9345.1-2008、GB/T 19466.6-2009、GB/T 14152-2001、GB/T 8804.3-2003、GB/T 8804.1-2003                                                                       |      |                   |
| 检测设备 | GTJC142；GTJH032；GTJC084；GTJC162；GTJC161；GTJH147；GTDX068；GTJC049                                                                                                                                              |      |                   |
| 检测项目 | 外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验、冲击性能、密度、熔接处的拉伸力、氧化诱导时间、灰分                                                                                                                                                                 |      |                   |
| 检测结论 | <p>该样品环刚度等级检验结果符合SN10技术要求，其他项目检验结果符合GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准要求。</p> <div>江西赣腾工程技术研究有限公司<br/>(检测报告专用章)<br/>检测专用章<br/>报告日期：2024年11月26日<br/>360108111858<br/>赣建检字第360100237</div> |      |                   |
| 备 注  | 该样品环刚度等级为定制。                                                                                                                                                                                                 |      |                   |

主检：文生

审核：陈明

批准：胡正根

## 江西赣腾工程技术研究有限公司

## 检 测 结 果

报告编号: NBG-BHAAPECR2400001

第2页, 共3页

| 序号 | 检测项目                       |            | 技术要求                                                               | 检测结果   | 单项判定 | 备 注 |
|----|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| 1  | 外观                         |            | 管材内表面应光滑平整。外表面或外部肋应规整; 管材应色泽均匀。内外壁应无气泡和可见杂质, 熔缝无脱开。切割后的断面应平整, 无毛刺。 | 符合要求   | 符合   | /   |
| 2  | 尺寸<br>mm                   | 平均<br>内径   | $\geq 195$                                                         | 196.3  | 符合   | /   |
|    |                            | 最小层<br>压壁厚 | $\geq 1.5$                                                         | 2.24   | 符合   | /   |
| 3  | 环刚度<br>kN/m <sup>2</sup>   |            | $\geq 10$                                                          | 10.34  | 符合   | /   |
| 4  | 冲击性能 (TIR)<br>%            |            | $\leq 10$                                                          | $< 10$ | 符合   | /   |
| 5  | 密度<br>kg/m <sup>3</sup>    |            | $\geq 930$                                                         | 979    | 符合   | /   |
| 6  | 氧化诱导时间OIT<br>(200℃)<br>min |            | $\geq 30$                                                          | 42.5   | 符合   | /   |

## 江西赣腾工程技术研究有限公司

## 检测结果

报告编号: NBG-BHAAPECR2400001

第3页, 共3页

| 序号 | 检测项目         | 技术要求                                                     | 检测结果                 | 单项判定 | 备注 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------|----|
| 7  | 熔接处的拉伸力<br>N | $\geq 380$                                               | 401                  | 符合   | /  |
| 8  | 环柔性          | 试样圆滑, 无反向弯曲, 无破裂, 试样沿肋切割处开始的撕裂允许小于0.075DN/ID或75mm (取较小值) | 试样圆滑, 无反向弯曲, 无破裂、无撕裂 | 符合   | /  |
| 9  | 灰分<br>%      | $\leq 3$                                                 | 1.899                | 符合   | /  |
| 10 | 烘箱试验         | 无分层、无开裂                                                  | 无分层、无开裂              | 符合   | /  |

【以下空白】

## 注 意 事 项

- 1、报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字或等效标识无效。
- 4、报告失页、添页、部分复印、数据涂改均无效。
- 5、检测结果仅对来样负责。
- 6、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可本检测报告。

官方网址: [www.jxgtgc.cn](http://www.jxgtgc.cn)  
扫码即入

