



江西赣腾工程技术研究有限公司

Jiangxi ganteng Engineering Technology Research Co., Ltd

地址:江西省南昌市经济技术开发区龙潭路88号 电话: 0791-8385 8077 邮编: 330100

检测报告

报告编号:NBG-BHAAPECR2400002

样品名称: 节流承插式HDPE缠绕增强管 (B型)

规格型号: PE B DN/ID300 SN10

工程名称: /

委托单位: 江西汇丰管业有限公司

检测类型: 委托检测



江西赣腾工程技术研究有限公司

检测报告

报告编号: NBG-BHAAPECR2400002

第1页, 共3页

样品名称	节流承插式HDPE缠绕增强管 (B型)		
工程名称	/		
委托单位	江西汇丰管业有限公司	样品编号	N-BHAAPECR2400002
送样单位	江西汇丰管业有限公司	送样人	胡正根
见证单位	/	见证人	/
生产单位	江西汇丰管业有限公司	见证号	/
规格型号	PE B DN/ID300 SN10	商 标	惠风
来样方式	委托送样	批 次	/
样品状态	外部波形规整, 内表面光滑、无分层等缺陷	代表批量	/
使用部位	/	送样日期	2024年11月18日
检测日期	2024年11月18日 ~ 2024年11月26日		
检测依据	GB/T 19472.2-2017、GB/T 9647-2015、GB/T 1033.1-2008、GB/T 9345.1-2008、GB/T 19466.6-2009、GB/T 14152-2001、GB/T 8804.3-2003、GB/T 8804.1-2003		
检测设备	GTJC142; GTJH032; GTJC084; GTJC162; GTJC161; GTJH147; GTDX068; GTJC049		
检测项目	外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验、冲击性能、密度、熔接处的拉伸力、氧化诱导时间、灰分		
检测结论	该样品环刚度等级检验结果符合SN10技术要求, 其他项目检验结果符合GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第2部分: 聚乙烯缠绕结构壁管材》标准要求。 (检测报告专用章) 报告日期: 2024年11月26日 赣建检字第360100237		
备 注	该样品环刚度等级为定制。		

工程技术

检测专

01081

字第36

主检: 王

审核: 周

批准: 李

江西赣腾工程技术研究有限公司

检 测 结 果

报告编号: NBG-BHAAPECR2400002

第2页, 共3页

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	外观		管材内表面应光滑平整。外表面或外部肋应规整; 管材应色泽均匀。内外壁应无气泡和可见杂质, 熔缝无脱开。切割后的断面应平整, 无毛刺。	符合要求	符合	/
2	尺寸 mm	平均内径	≥ 294	296.8	符合	/
		最小层压壁厚	≥ 2.0	2.34	符合	/
3	环刚度 kN/m ²		≥ 10	10.62	符合	/
4	冲击性能 (TIR) %		≤ 10	< 10	符合	/
5	密度 kg/m ³		≥ 930	977	符合	/
6	氧化诱导时间OIT (200℃) min		≥ 30	42.3	符合	/

研究
用章
1856
0100

江西赣腾工程技术研究有限公司

检 测 结 果

报告编号： NBG-BHAAPECR2400002

第3页，共3页

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备 注
7	熔接处的拉伸力 N	≥ 380	397	符合	/
8	环柔性	试样圆滑，无反向弯曲，无破裂，试样沿肋切割处开始的撕裂允许小于0.075DN/ID或75mm（取较小值）	试样圆滑，无反向弯曲，无破裂、无撕裂	符合	/
9	灰分 %	≤ 3	1.590	符合	/
10	烘箱试验	无分层、无开裂	无分层、无开裂	符合	/

【以下空白】

注 意 事 项

- 1、报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字或等效标识无效。
- 4、报告失页、添页、部分复印、数据涂改均无效。
- 5、检测结果仅对来样负责。
- 6、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可本检测报告。

官方网址: www.jxgtgc.cn
扫码即入

